

품질검사 성적서

발급 번호	IS-2026-044635-00	접수 일자	2025.12.24
의뢰 번호	RQ-2025-238352	접수번호	AC-2025-327318
시료명(생산국)	콘크리트용 부순 굵은골재 (25mm) - 대석개발 (대한민국)		
시료 채취 장소	공장내	S1	
시료 채취 일자	2025.12.17	생산자	대석개발(주)
시료량	1조	규격	부순 굵은골재 (가공상태: 해당없음) 25mm
성과 이용 목적	공급원 승인	시료채취자	김범수
공사명	(주소 :	참관자	김범수
발주자			
시공자			
의뢰인	김범수 (남성레미콘 (주))		
국가중요시설 여부			

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험 · 검사	시험 · 검사	시험 · 검사 결과 (단위)	책임기술인			시험 · 검사자	
	종목	방법		자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	입자모양판정 실적률	(S1) KS F 2527	입자모양판정실적률 : 57.5 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일		임지훈	
비고								
2	단위용적질량	(S1) KS F 2505	단위용적질량 : 1.58 (kg/ℓ)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일		임지훈	
비고								
3	마모율	(S1) KS F 2508	마모율 : 21.2 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일		임지훈	
비고								



4	안정성	(S1) KS F 2507	안정성(Na2SO4) : 3.5 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일	최고일	임지훈	임지훈
비고								
5	0.08mm 체 통과량	(S1) KS F 2511	0.08mm 체 통과량 : 0.3 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일	최고일	임지훈	임지훈
비고								
6	입도, 조립률	(S1) KS F 2502	40mm : 100 (%) 25mm : 100 (%) 13mm : 46 (%) 5mm : 5 (%) 2.5mm : 1 (%) 조립률 : 6.77 (-)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일	최고일	임지훈	임지훈
비고								
7	밀도 및 흡수율	(S1) KS F 2503	절대건조밀도 : 2.61 (g/cm³) 표면건조포화밀도 : 2.63 (g/cm³) 흡수율 : 0.67 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일	최고일	임지훈	임지훈
비고								
8	알칼리 골재 반응 시험	(S1) ASTM C 1260	알칼리 골재 반응 시험(ASTM C1260) : 0.059 (%)	토목품질시험기술사 [00162020040K]	최고일	최고일	임지훈	임지훈
비고								

이 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2026 년 03 월 24 일

(주)한국건설재료공학연구소 (건설엔지니어링사업자) 대표 안 채 호

(주)한국건설재료공학연
구소

전 화 번 호 041-522-3404

주 소 충청남도 천안시 동남구 성
남면 성남로 236



비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오 · TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

